

Gutachtliche Stellungnahme

Nr. 14-002908-PR01 (PB-K15-09-de-01) vom 04.11.2014

Prüfung nach DIN EN 204 – D4



Auftraggeber **Ramsauer GmbH & Co. KG**
Sarstein 17
4822 Bad Goisern
Österreich

Auftrag Mit dieser gutachtlichen Stellungnahme wird festgestellt, dass durch die Identitätserklärung vom 16. September 2014 und einer Vollmacht vom 22. September 2014 die Ergebnisse der Prüfung nach DIN EN 204 eines Klebstoffes aus dem Prüfbericht 505 28322/1 auf den Klebstoff mit der Produktbezeichnung „620 Konstruktions Kleber Rapid“ übertragbar sind.

Ergebnisse Die Auswertungen der ermittelten Teilergebnisse aus dem Prüfbericht vom 28. Mai 2004 sind in nachfolgender Tabelle zusammengestellt.

Beanspruchungsgruppe	Lagerungs-folge	Mindestwert lt. EN 204 in N/mm ²	Mittelwert der Klebfestigkeit in N/mm ²
D4	1	≥ 10	10,5
D4	3	≥ 4	5,0
D4	5	≥ 4	5,5

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse wurden die Anforderungen der DIN EN 204 Beanspruchungsgruppe D4 für den Klebstoff „620 Konstruktionskleber Rapid“ erfüllt. Er darf somit bezeichnet werden mit

Klebstoff DIN EN 204 – D4.

ift Rosenheim

04.11.2014

Dr. Ing. Odette Moarcas
Produktingenieur
Baustoffe & Halbzeuge

Stefan Hehn, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Materialprüfung