


**RAMSAUER®**

1052 Rundprofil Offenzellig

1053 Rundprofil Offenzellig

**DAUERHAFT
VERBINDUNGEN.**

PUR-Rundprofil, gelb - feste Qualität
PUR-Rundprofil, grau - weiche Qualität



Technisches Datenblatt

Version: 07-2023

1. Mechanische Werte

1052 Rundprofil Offenzellig gelb

Basis	PU-Weichschaum auf Polyester Basis
Farbe	Gelb
Rohdichte	20 +/-2 kg/m ³ (DIN 53420 / ISO EN 845)
Zugfestigkeit	> 110 kPa (DIN ISO EN 1798)
Bruchdehnung	> 50% (DIN EN 1798)
Stauchhärte bei 40% Verformung	21 +/-5,0 kPa (DIN 53577)
Druckverformung	< 5% (DIN 53572 / ISO EN 1856)
Weiterreißwiderstand	> 0,4 N/mm (DIN 53575 / ISO EN 8067)

1053 Rundprofil Offenzellig grau

Basis	PU-Weichschaum auf Polyester Basis
Farbe	Grau
Rohdichte	18 +/-2 kg/m ³ (DIN 53420 / ISO EN 845)
Zugfestigkeit	> 80 kPa (DIN EN ISO 1798)2
Bruchdehnung	> 30% (DIN EN ISO 1798)
Stauchhärte bei 40% Verformung	6,0 +/- 2,0 kPa (DIN 53577)
Druckverformung	< 50% (DIN 53572 / ISO EN 1856)
Weiterreißwiderstand	> 0,3 N/mm (DIN 53575 / ISO EN 8067)

Standardabmessungen und Größe der Verpackungseinheiten entnehmen Sie bitte den jeweiligen Datenblättern.

2. Mängelhaftung

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründe, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deswegen kann die Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchen Rechtsgründen auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Ramsauer garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merkblättern bis zum Verfallsdatum.

Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.eu downloaden können. Mit Erscheinen einer neuen Version / Überarbeitung des technischen Merkblattes, verlieren alle vorherigen Versionen des jeweiligen Produktes ihre Gültigkeit.