

1270


FLEX DICHTBAHN



RAMSAUER®
DICHTSTOFFE

DATI TECNICI

Colore: giallo
Temperatura di lavorazione: superiore ai +5 °C
Spessore dello strato: 0,6 mm
Larghezza: 1 m
Lunghezza del rotolo: 30 m
Peso totale: 240 g/m
Foglio idrofugo: polietilene
Valore Sd: 46 m
Durata di conservazione: 24 mesi in ambienti freschi e asciutti, nella confezione originale
Confezioni: 1 rotolo / 28 rotoli per pallet



CARATTERISTICHE

Guaina sigillante con rivestimento tessuto non tessuto ai due lati, altamente resistente allo strappo e ritardante i vapori d'acqua, con ottima aderenza con i materiali compositi come la malta a base di cemento per strato a letto sottile e i sigillanti compositi liquidi come i polimeri in dispersione, le malte sigillanti flessibili e le resine di reazione. La guaina è facilmente

lavorabile ed è particolarmente adatta per un'impermeabilizzazione rapida. Il prodotto è resistente all'invecchiamento e agli alcali. Testato secondo i principi di prova per l'assegnazione di un Certificato di verifica generale da parte dell'Ispettorato per lavori edili ("ABP") in abbinamento a rivestimenti sotto forma di guaine.

APPLICAZIONE

Sottofondi sufficientemente solidi, come massetti riscaldati e non riscaldati, calcestruzzo, muratura, calcestruzzo cellulare e intonaco del gruppo di malta II, III e IV nonché pannelli di cartongesso e pannelli in fibra di gesso. Per l'impermeabilizzazione sotto rivestimenti in ceramica in caso di sollecitazioni elevate conformemente alle classi di resistenza A e C secondo i principi di prova. Per l'applicazione quale guaina sigillante su terrazze e balconi, logge e pergolati sotto rivestimenti ceramici secondo la norma DIN 18531

(precedentemente classe di resistenza B0 secondo la scheda informativa ZDB dell'Associazione dell'Industria Edile Tedesca) quale costruzione speciale. Guaine sigillanti per i settori rientranti nelle classi di esposizione all'acqua W3-I secondo la norma DIN 18534-5 possono essere realizzate quale costruzione speciale a regola d'arte come prima. Fino alla classe di resistenza W6 secondo la norma ÖNORM B 3407. Per rivestimenti di pareti e pavimenti in ambienti esposti a limitate sollecitazioni chimiche come p. es. cucine grandi.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Il sottofondo dev'essere compatto, solido e in gran parte piano. Bisogna togliere inquinamenti da olio, grasso o altri distaccanti. Nidi di ghiaia e cavità da ritiro nonché dislivelli devono essere compensati con stucchi minerali. Bisogna applicare una mano di fondo appropriata (vedi tabella di applicazione). Senza mano di fondo: calcestruzzo; calcestruzzo leggero; pannelli di schiuma rigida; sottofondi solidi minerali, assorbenti in modo omogeneo. Primer "1210 Flex Grund": intonaco di cemento-calce e di cemento, intonaco a base di gesso, pannelli di gesso per rivestimenti murali, massetti di calciosulfato e di cemento, massetti secchi, calcestruzzo cellulare, muratura a giunti

completamente riempiti.

Primer "1203 Flex Supergrund": sottofondi lisci a pori chiusi come piastrelle vecchie nonché rivestimenti in pietra naturale e mattoni di calcestruzzo; vecchi residui di adesivo di PVC e moquette.

L'umidità residua non deve superare i seguenti valori:

massetto in cemento:	2,0%
massetto in cemento, riscaldato:	1,8%
massetto in anidrite:	0,5%
massetto in anidrite, riscaldato:	0,3%

MODALITA' D'USO

Prima della lavorazione tagliare con un coltello o con le forbici le guaine nella dimensione richiesta. Spalmare la malta flessibile a strato sottile su tutta la superficie per mezzo di una spatola dentata da 4 mm. Inserire la guaina nel letto di malta fresco pressandola su tutta la superficie con una cazzuola liscianta. Le giunzioni di testa possono essere realizzate

sovrapponendole oppure applicando un ulteriore nastro sigillante. Le giunzioni devono essere incollate con malta sigillante "1240 Flex Dichtungsschlämme". Rispettare una sovrapposizione di 5 cm al minimo. I fori di passaggio per tubi e scarichi devono essere resi impermeabili con i manicotti da parete e da pavimento ("Flex Wandmanschetten" e "Flex

Bodenmanschetten") e gli angoli e i collegamenti fra pavimenti e pareti con il nastro "1260 Flexband Pro". Questi prodotti devono essere inseriti nella prima mano della malta sigillante

"1240 Flex Dichtungsschlämme" ancora fresca e devono essere coperti con la seconda mano dello stesso prodotto.

RESA

1,05 m a m (rispettare una sovrapposizione di 5 cm).

ISTRUZIONI PER I LAVORI SUCCESSIVI

Dopo il tempo di indurimento adeguato, la guaina posata potrà essere rivestita con rivestimenti ceramici. La guaina "1270 Flex Dichtbahn" non può essere usata quale strato finale e

dev'essere coperta di uno strato protettivo, come p. es. un rivestimento ceramico.

KOMPONENTI DEL SISTEMA TESTATI

Flex Dichtbahn 1270
Flex Super Grund 1203
Flex Grund 1210
Flex Dichtungsschlämme 1240
Flex Band Pro 1260
Flex Innenecke
Flex Außenecke
Flex Bodenmanschette
Flex Wandmanschette

ARDEX X7G PLUS
Schomburg AK7P
Sopro No. 1 Flexkleber
Sopro FKM® XL
Sakret Flexfliesenkleber FFK
PCI Flexmörtel
Weber. Xerm 850 Flexibler Fliesenkleber
Botament HP 21 Classic
Mapei Adesilex P9

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Immediatamente dopo l'uso pulire gli attrezzi e le zone sporche con acqua.

INDICAZIONI DI PERICOLO

Nessuna sostanza pericolosa ai sensi dell'Ordinanza sulle sostanze pericolose. Per ulteriori informazioni rimandiamo alla scheda di sicurezza.

DIRETTIVE DI SICUREZZA E DI SMALTIMENTO

A questo proposito rimandiamo alla scheda di sicurezza CE aggiornata che potrà essere scaricata in ogni momento dal nostro sito www.ramsauer.at. Il prodotto potrà essere smaltito come rifiuto edile.

RESPONSABILITA' PER VIZI DEL PRODOTTO

Tutte le indicazioni riportate, in particolare le proposte per l'impiego e l'applicazione dei nostri prodotti, si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze sul prodotto alla data della pubblicazione di questa scheda, riferite ad un uso regolare. A seconda delle circostanze concrete, in particolare in dipendenza da sottofondi, lavorazione e condizioni ambientali, i risultati possono essere diversi da quanto indicato. Per questo motivo la garanzia di un determinato risultato di lavorazione oppure una responsabilità, qualunque ne sia il titolo, non possono essere basati né su queste indicazioni né su

consultazioni personali, salvo il caso di dolo o colpa grave da parte nostra. Ramsauer garantisce che i propri prodotti rispettano le caratteristiche tecniche indicate sulle schede tecniche fino alla data di scadenza.

Chi utilizza il prodotto è tenuto a consultare sempre la versione attuale della scheda tecnica da richiedere presso il produttore. Valgono le nostre Condizioni generali di vendita attuali, da scaricare in ogni momento sul nostro sito www.ramsauer.at.



QUALITA' - SICURA E GARANTITA

Ramsauer GmbH & Co KG, 4822 Bad Goisern/Hallstätter See, Sarstein 17, Austria

Telefono: +43 (0)6135 8205-0, telefax: +43 (0)6135 8205-250 - e-mail: office@ramsauer.at - internet: www.ramsauer.at