



RAMSAUER®
DICHTSTOFFE

1290

FLEX DICHT- und ENTKOPPLUNGSBAHN

DATI TECNICI

Colore: giallo/nero
Temperatura di lavorazione: superiore ai +5 °C
Spessore dello strato: 0,9 / 1,1 mm
Larghezza: 1 m
Lunghezza del rotolo: 15 m
Peso totale: 350 / 490 g/m
Foglio idrofugo: polietilene
Valore Sd: 90 m
Durata di conservazione: 24 mesi in ambienti freschi e asciutti, nella confezione originale
Confezioni: 1 rotolo / 28 rotoli per pallet

CARATTERISTICHE

Guaina di impermeabilizzazione con rivestimento tessuto non tessuto ai due lati, altamente resistente allo strappo e ritardante i vapori d'acqua con buona aderenza composita verso malte cementizie a strato sottile e sigillanti compositi liquidi come polimeri in dispersione, malte sigillanti flessibili e resine di



reazione. La guaina è facilmente lavorabile e per questo motivo è particolarmente adatta per un'impermeabilizzazione e un disaccoppiamento rapidi. Il prodotto è resistente all'invecchiamento e agli alcali.

APPLICAZIONE

Quale guaina di impermeabilizzazione e disaccoppiamento su balconi e terrazze, logge e pergolati secondo la norma DIN 18531 (precedentemente classe di resistenza B0 secondo la scheda informativa ZDB dell'Associazione dell'Industria Edile Tedesca) quale costruzione speciale, nonché pavimenti di tavole di legno e pannelli truciolari sotto rivestimenti ceramici.

Il prodotto è adatto per sottofondi come massetti riscaldati e non riscaldati, calcestruzzo, massetti di asfalto colato, massetti secchi, rivestimenti ceramici vecchi e solidi, muratura, calcestruzzo cellulare e intonaco nonché pannelli di cartongesso e pannelli in fibra di gesso.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Il sottofondo dev'essere compatto, solido e in gran parte piano. Bisogna togliere inquinamenti da olio, grasso o altri distaccanti. Nidi di ghiaia e cavità da ritiro nonché dislivelli devono essere compensati con stucchi minerali.

Senza mano di fondo: calcestruzzo; calcestruzzo leggero; pannelli di schiuma rigida; sottofondi solidi mineralici, assorbenti in modo omogeneo.

Primer 1210 FLEX GRUND: intonaco di cemento-calce e di cemento, intonaco a base di gesso, pannelli di gesso per rivestimenti murali, massetti di calciosulfato e di cemento, massetti secchi, calcestruzzo cellulare, muratura a giunti

completamente riempiti.

Primer 1203 FLEX SUPERGRUND: sottofondi lisci a pori chiusi come piastrelle vecchie nonché rivestimenti in pietra naturale e mattoni di calcestruzzo; vecchi residui di adesivo di PVC e moquette.

L'umidità residua non deve superare i seguenti valori:

massetto in cemento:	2,0%
massetto in cemento, riscaldato:	1,8%
massetto in anidrite:	0,5%
massetto in anidrite, riscaldato:	0,3%

MODALITA' D'USO

Prima della lavorazione tagliare con un coltello o con le forbici le guaine nella dimensione richiesta. Spalmare la malta flessibile a strato sottile su tutta la superficie per mezzo di una spatola dentata di 4 mm. Inserire la guaina nel letto di malta fresco pressandola su tutta la superficie con una cazzuola lisciante. Le guaine vengono posate testa a testa l'una accanto all'altra, sovrapponendo le giunzioni di testa con un nastro sigillante, p. es. "1260 Flexband Pro" e sigillandole con la malta sigillante "1240 Flex Dichtungsschlämme". I fori di passaggio

per tubi e scarichi devono essere resi impermeabili con manicotti da parete e da pavimento ("Flex Wandmanschetten" e "Flex Bodenmanschetten") e gli angoli e i collegamenti fra pavimenti e pareti con il nastro "1260 Flexband Pro". Questi prodotti devono essere inseriti nella prima mano della malta sigillante "1240 Flex Dichtungsschlämme" ancora fresca e devono essere coperti con una seconda mano dello stesso prodotto.

RESA

1,0 m a m²

ISTRUZIONI PER I LAVORI SUCCESSIVI

Dopo il tempo di indurimento adeguato, la guaina posata potrà essere rivestita con rivestimenti ceramici. La guaina "1290 Dicht- und Entkopplungsbahn" non potrà essere usata quale

strato finale e dev'essere sempre coperto di uno strato protettivo, come p.es. un rivestimento ceramico.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Immediatamente dopo l'uso pulire gli attrezzi e le zone sporche con acqua.

INDICAZIONI DI PERICOLO

Nessuna sostanza pericolosa ai sensi dell'Ordinanza sulle sostanze pericolose. Per ulteriori informazioni rimandiamo alla scheda di sicurezza.

DIRETTIVE DI SICUREZZA E DI SMALTIMENTO

A questo proposito rimandiamo alla scheda di sicurezza CE aggiornata che potrà essere scaricata in ogni momento dal nostro sito www.ramsauer.at. Il prodotto potrà essere smaltito come rifiuto edile.

RESPONSABILITA' PER VIZI DEL PRODOTTO

Tutte le indicazioni riportate, in particolare le proposte per l'impiego e l'applicazione dei nostri prodotti, si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze sul prodotto alla data della pubblicazione di questa scheda, riferite ad un uso regolare. A seconda delle circostanze concrete, in particolare in dipendenza da sottofondi, lavorazione e condizioni ambientali, i risultati possono essere diversi da quanto indicato. Per questo motivo la garanzia di un determinato risultato di lavorazione oppure una responsabilità, qualunque ne sia il titolo, non possono essere basati né su queste indicazioni né su

consultazioni personali, salvo il caso di dolo o colpa grave da parte nostra. Ramsauer garantisce che i propri prodotti rispettano le caratteristiche tecniche indicate sulle schede tecniche fino alla data di scadenza.

Chi utilizza il prodotto è tenuto a consultare sempre la versione attuale della scheda tecnica da richiedere presso il produttore. Valgono le nostre Condizioni generali di vendita attuali, da scaricare in ogni momento sul nostro sito www.ramsauer.at.



QUALITÀ - SICURA E GARANTITA

Ramsauer GmbH & Co KG, 4822 Bad Goisern/Hallstätter See, Sarstein 17, Austria

Telefono: +43 (0)6135 8205-0, telefax: +43 (0)6135 8323 - e-mail: office@ramsauer.at - internet: www.ramsauer.at