




RAMSAUER®

422

**DUURZAME
VERBINDINGEN.**

Parkett

1-component afdichtingskit op acryldispersiebasis



Technisch informatieblad

Versie: 11-2023

Tests:

· Emission EC1^{PLUS} "zeer lage emissie"



1. Mechanische eigenschappen

Baseren	Acrylaatdispersie
Huidvormingstijd	~ 10 min. (23 °C/50% RLV)
Doorharding	~ 2 mm/24 uur (bij +23 °C/50% RLV)
Volumieke massa	~ 1,54 (EN ISO 1183-1)
Shore A-hardheid	~ 40 (DIN EN ISO 868)
Volumeverandering	~ 18% (EN ISO 10563)
Temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +80 °C (permanente belasting)
Verwerkingstemperatuur (ondergrond, omgeving)	Onder +5 °C, boven +35 °C
Schuurbaarheid	Na 18-24 uur (bij +23 °C/50% RLV)
Volledig belastbaar	Na 2-3 dagen
Kleuren	Volgens de actuele kleurenkaart
Verpakking	Koker 310 ml; andere verpakking op aanvraag
Opslagvoorwaarden koker en foliezak	18 maanden in de originele verpakking; op een koele, vorstvrije en droge plek bewaren

2. Eigenschappen

422 Parkett is een gebruiksklare voegenkit op acrylaatbasis. Het materiaal bevat geen oplosmiddelen, is langdurig elastisch en geurloos. Het materiaal kan snel worden geschuurd en wordt gekenmerkt door de zeer goede verwerkingseigenschappen. Na uitharding kan 422 Parkett met in de handel gebruikelijke parketlakken worden behandeld.

3. Primertabel

niet toepasbaar



RAMSAUER®

**DUURZAME
VERBINDINGEN.**

422 Parkett

4. Gebruik

Het product is met name geschikt voor de afdichting van voegen bij houten vloeren in de buurt van overgangen, plinten en drempels evenals voor randvoegen bij parketvloeren.

5. Voldoet aan de eisen van IVD INDUSTRIEVERBAND DICHTSTOFFE E.V. (zie brochure van IVD)

niet toepasbaar

6. Verwerking

Algemene aanwijzing: de houdbaarheidsdatum van het materiaal moet absoluut in acht genomen worden, omdat anders de vermelde mechanische eigenschappen van het product niet meer gegarandeerd kunnen worden. Er dient met de omgevings- en ondergrondtemperatuur rekening te worden gehouden. **Voorbehandeling van de hechtvlakken:** De hechtvlakken moeten droog, stof-, olie-, vet- en losmiddelvrij zijn en voldoende draagvermogen hebben. Oude wasresten e.d. moeten volledig uit de voegen worden verwijderd. **Aanbrengen van de afdichtingskit:** Snijd de schroefdraaddop van de koker recht af. Draai de spuitmond erop en snijd deze op de voegbreedte schuin af. Vul de voegen royaal met de op maat gesneden spuitmond en maak ze eventueel glad met een geschikte spatel en water.

7. Toepassingsbeperking

Voorzichtig: Vanwege het grote aantal verschillende verfsystemen adviseren wij de verdraagzaamheid van tevoren te testen. Te vroeg overschilderen of rekken van de voeg kan leiden tot scheurvorming van de verf.

8. Veiligheidsaanwijzingen

Raadpleeg de actuele veiligheidsinformatiebladen van de Europese Unie. Deze zijn op onze homepage op www.ramsauer.eu te vinden.

9. Gebruiksaanwijzingen

Tijdens de verwerking en uitharding dient voor een goede ventilatie te worden gezorgd. Op grond van de vele factoren die mogelijk invloed op de verwerking en het gebruik uitoefenen, is het zinvol dat de gebruiker het product van tevoren test. Neem de houdbaarheidsdatum van het materiaal in acht. 1-component afdichtingskitten zijn niet geschikt voor volle verlijming. Hoe dikker de afdichtingskit wordt aangebracht, des te langer duurt het uitharden. Raadpleeg onze afdeling Toepassingstechniek indien u 1-component laagdiktes van meer dan 15 mm wilt aanbrengen. Het materiaal veroorzaakt tijdens de uitharding/droogfase kleurveranderingen bij acrylaten - de definitieve kleur wordt pas bereikt na volledige droging. Wanneer het product gedurende een langere periode (meerdere weken) bij een hogere temperatuur/luchtvochtigheid wordt opgeslagen en/of getransporteerd, kan de houdbaarheid afnemen resp. kunnen de materiaaleigenschappen veranderen. Het materiaal moet worden beschermd tegen vorst.



RAMSAUER®

**DUURZAME
VERBINDINGEN.**

422 Parkett

10. Aansprakelijkheid

Alle informatie is normaal gesproken gebaseerd op onze kennis en ervaring op het tijdstip van het ter perse gaan. Dit geldt in het bijzonder voor de aanbevelingen ten aanzien van de toepassing en de verwerking van onze producten. Afhankelijk van de concrete omstandigheden (zoals met name de ondergrond, verwerking en milieu-invloeden) kunnen de resultaten van de hier verstrekte informatie echter afwijken. Bij garantie of aansprakelijkheid kunt u zich daarom, op basis van welke rechtsgrondslag dan ook, niet op deze informatie of een mondeling advies beroepen. Uitzonderd hiervan is opzet of grove nalatigheid door ons. Ramsauer garandeert dat de producten tot de houdbaarheidsdatum voldoen aan de technische eigenschappen die beschreven worden in de technische informatiebladen.

Productgebruikers dienen het meest recente technische informatieblad te raadplegen, dat bij ons kan worden aangevraagd. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Deze kunt u downloaden op onze website op www.ramsauer.eu. Zodra een nieuwe versie / bewerking van het technische informatieblad verschijnt, verliezen alle vorige versies van het desbetreffende product hun geldigheid.