

500 ENTFERNER



RAMSAUER®
DICHTSTOFFE

DATI FISICO-CHIMICI

Ingredienti: acido organico, nafta, addensante
Consistenza: pastosa, stabile
Densità: 0,88 – 0,90 g/cm³
Valore pH: 1,7 – 2,0
Aspetto: sostanza pastosa rosso-brunastra
Stabilità di stoccaggio: 12 mesi nella confezione originale
Temperatura di immagazzinaggio: da +5 °C a +25 °C. Proteggere il contenitore dall'esposizione diretta ai raggi solari.
Pulizia: benzina bianca

CARATTERISTICHE

Il prodotto 500 ENTFERNER è una sostanza pastosa rosso-bruna che emana un leggero odore di cera da pavimento. Il prodotto non può essere mescolato con acqua. 500 ENTFERNER è adatto per eliminare sigillanti silicologici induriti e residui di silicone.

CAMPI D'IMPIEGO

Il prodotto 500 ENTFERNER serve per eliminare residui di silicone attaccati su vetro, ceramica, smalto, metalli, acrilico e PVC. Data la presenza di un principio attivo acido non si raccomanda l'applicazione su metalli suscettibili di corrosione o su substrati alcalini come calcestruzzo, malta, marmo, ecc. In caso di dubbio raccomandiamo di eseguire delle prove in proprio su un punto poco visibile.

MODALITA' D'USO

Per aprire la cartuccia rompere completamente la membrana metallica utilizzando un attrezzo appropriato (p. es. un cacciavite). Durante il lavoro con 500 ENTFERNER bisogna indossare guanti e occhiali di protezione.

Una volta rotta la membrana metallica, tagliare il beccuccio di materia sintetica (in modo obliquo) in funzione della larghezza desiderata del giunto ed avvitarlo. In seguito inserire la cartuccia in una pistola di uso comune e applicare il prodotto 500 ENTFERNER con uno spessore di ca. 3-5 mm sui rispettivi residui di silicone.

A seconda dello spessore dello strato far agire il prodotto sui

INDICAZIONI DI PERICOLO

Utilizzando il prodotto 500 ENTFERNER bisogna ventilare bene l'ambiente.

DIRETTIVE DI SICUREZZA E DI SMALTIMENTO

A questo proposito rimandiamo alla scheda di sicurezza CE aggiornata che potrà essere scaricata in ogni momento dal nostro sito www.ramsauer.at.

RESPONSABILITA' PER VIZI DEL PRODOTTO

Tutte le indicazioni riportate, in particolare le proposte per l'impiego e l'applicazione dei nostri prodotti, si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze sul prodotto alla data della pubblicazione di questa scheda, riferite ad un uso regolare. A seconda delle circostanze concrete, in particolare in dipendenza da sottofondi, lavorazione e condizioni ambientali, i risultati possono essere diversi da quanto indicato. Per questo motivo la garanzia di un determinato risultato di lavorazione oppure una responsabilità, qualunque ne sia il



residui di silicone per 2 - 6 ore. Terminato il tempo di azione, rimuovere la massa silicologica utilizzando una spatola oppure un panno. In seguito ripulire il sottofondo utilizzando un panno morbido inumidito con benzina bianca. Se dopo la pulizia non siano ancora eliminati tutti i residui di silicone, ripetere il trattamento con 500 ENTFERNER.

Per risigillare i giunti il sottofondo dev'essere asciutto, pulito ed esente da grasso.

titolo, non possono essere basati né su queste indicazioni né su consultazioni personali, salvo il caso di dolo o colpa grave da parte nostra. Ramsauer garantisce che i propri prodotti rispettano le caratteristiche tecniche indicate sulle schede tecniche fino alla data di scadenza.

Chi utilizza il prodotto è tenuto a consultare sempre la versione attuale della scheda tecnica da richiedere presso il produttore. Valgono le nostre Condizioni generali di vendita

attuali, da scaricare in ogni momento sul nostro sito www.ramsauer.at.



QUALITA' - SICURA E GARANTITA

Ramsauer GmbH & Co KG, 4822 Bad Goisern/Hallstätter See, Sarstein 17, Austria

Telefono: +43 (0)6135 8205-0, telefax: +43 (0)6135 8323 - e-mail: office@ramsauer.at - internet: www.ramsauer.at