




**RAMSAUER®**

# 832

**DAUERHAFTE  
VERBINDUNGEN.**

## Ramoflex Knetdichtung

**Polyisobutylene**



### Technisches Datenblatt

Version: 10-2023

#### 1. Mechanische Werte

Basis	Polyisobutylene
Farbe	grau
Mindestverarbeitungstemperatur	+10° C
Temperaturbeständigkeit	- 40° C bis +30° C
Spez.Gewicht	ca. 1,7 kg
Lagerung	bei +5°C bis +25°C

#### 2. Eigenschaften

selbstklebend, manuelle Verarbeitbarkeit, weichplastisch, vibrationshemmend zwischen Fügeteilen, kurzer Abriss, lösungsmittelfrei, volumenbeständig, wasser- und alterungsbeständig.

#### 3. Anwendung

Abdichtungen im KFZ-Werkstattbereich, Metallbau und in der Kühlgeräteindustrie, Verschließen von Kabel- und Rohrdurchführungen, Bohrungen sowie Gehrungsschnitten, Durchlaufsperrung vor Einbringung von Isolierschaum, Montagehilfe bei zusätzlichem Einsatz von Konstruktionsklebstoffen oder mechanischen Befestigungen.

#### 4. Verarbeitung

Die Verarbeitung erfolgt per Hand. Der Dichtstoff wird in der gewünschten Menge von der Strangware oder von dem Gebindeinhalt abgenommen und am Einsatzort mit der Hand oder der Spachtel in die gewünschte Form gebracht. Die Haftflächen müssen sauber, staubfrei und trocken sein.

#### 5. Lagerfähigkeit

Unbegrenzt, Karton kühl und trocken aufbewahren.

#### 6. Inhalt

1kg Eimer

#### 7. Sicherheitshinweise

Entnehmen Sie den aktuellen EG-Sicherheitsdatenblatt. Diese sind jederzeit auf unserer Homepage unter [www.ramsauer.eu](http://www.ramsauer.eu) erhältlich.

#### 8. Mängelhaftung

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründe, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deswegen kann die Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchen Rechtsgründen auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Ramsauer garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merkblättern bis zum Verfallsdatum. Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter [www.ramsauer.eu](http://www.ramsauer.eu) downloaden können. Mit Erscheinen einer neuen Version / Überarbeitung des technischen Merkblattes, verlieren alle vorherigen Versionen des jeweiligen Produktes ihre Gültigkeit.