

Flex Primer



RAMSAUER®
DICHTSTOFFE

Haftvermittler für RAMOFLEX KLEBEBÄNDER

TECHNISCHE DATEN

Lösungsmittelfreie Haftgrundierung auf Polyacrylat Dispersionsbasis.

Viskosität: ~80 mPa*s

Haltbarkeit: ungeöffnet 12 Monate

Gebindegröße: Sicherheitsdose, Inhalt 1 kg

Farbe: weiß

Richtwerte für den Verbrauch (Erfahrungswerte pro 1 kg)

- Stein/Beton: ca. 12 m²
- Holzweichfaserplatten: ca. 6m²

EIGENSCHAFTEN

Der FLEX PRIMER ist eine lösungsmittelfreie Haftgrundierung auf Polyacrylat Dispersionsbasis, der benutzt wird, um vorwiegend poröse, sandige, nicht gut verfestigte Untergründe (Ziegel, Beton, Holz, Keramik, uvm.) gestrichene und ungestrichene Metalle, Gummi und PVC vorzubehandeln, um die Haftung der RAMOFLEX KLEBEBÄNDER zu verbessern.

ANWENDUNG

Der Anstrich der zu verklebenden Untergründe sollte bei Temperaturen über +5°C erfolgen und der FLEX PRIMER muss vorher bei Raumtemperatur (ca. +23°C) ausreichend lang konditioniert werden. Bei Temperaturen unter +5°C kondensiert bereits Wasser auf dem Primer und reduziert die Haftung des RAMOFLEX KLEBEBANDES auf dem FLEX PRIMER drastisch.

Bei stark verschmutzten Untergründen kann der Primer auch als „Reinigungshilfe“ verwendet werden. Grundsätzlich sollte die gereinigte Fläche so groß sein, dass das RAMOFLEX KLEBEBAND nur auf sauberen, getrockneten Primer geklebt wird. Die Trocknung des Primers dauert ca. 30 min bis 60 min

VERARBEITUNG

Haftanstrich gut aufrühren oder schütteln. Unverdünnt mit einem Pinsel oder Lappen auf die gereinigten und trockenen Haftflächen auftragen. Bei schwierigen Untergründen gegebenenfalls mehrfach streichen, dazwischen gut trocknen

lassen. Behandelte Flächen vor Feuchtigkeit und Staub schützen. Nach ausreichender Ablüfzeit kann der Dichtstoff aufgebracht werden.

ABLÜFZEIT

Die Ablüfzeit von mindestens 30 Minuten bis 60 Minuten (bei +23°C/50% RLF) ist einzuhalten. Die Ablüfzeit sollte 3 Stunden nicht überschreiten, da sonst die Haftverbesserung

durch Verunreinigungen (z.B. Schmutz, Staub etc.) vermindert werden kann.

ARBEITS- und GESUNDHEITSSCHUTZ

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt anfordern!

LIEFERFORM

1 kg Sicherheitsdose.

LAGERFÄHIGKEIT

Ungeöffnet im Originalgebilde 12 Monate bei kühler und trockener Lagerung.



MÄNGELHAFTUNG

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deswegen kann die Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchen Rechtsgründen auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn,

dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Ramsauer garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merkblättern bis zum Verfallsdatum.

Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.at downloaden können.



QUALITÄT MIT SICHERHEIT

Ramsauer GmbH & Co KG, 4822 Bad Goisern/Hallstätter See, Sarstein 17, Österreich

Telefon: +43 (0)6135 8205-0, Telefax: +43 (0)6135 8323 - E-Mail: office@ramsauer.at - Internet: www.ramsauer.at