

1052/1053 Rundprofil offenzellig

PUR-Rundprofil feste/weiche Qualität



RAMSAUER


Technisches Datenblatt

Version: 10-2025



Prüfungen:

- gelb: feste Qualität
- grau: weiche Qualität



Bewegungsausgleichend Schalldämmend

1. Technische Daten

1052 Rundprofil Offenzellig gelb

Basis	PU-Weichschaum auf Polyester Basis
Farbe	Gelb
Rohdichte	20 +/-2 kg/m ³ (DIN 53420 / ISO EN 845)
Zugfestigkeit	> 110 kPa (DIN ISO EN 1798)
Bruchdehnung	> 50% (DIN EN 1798)
Stauchhärte bei 40% Verformung	21 +/-5,0 kPa (DIN 53577)
Druckverformung	< 5% (DIN 53572 / ISO EN 1856)
Weiterreißwiderstand	> 0,4 N/mm (DIN 53575 / ISO EN 8067)

1053 Rundprofil Offenzellig grau

Basis	PU-Weichschaum auf Polyester Basis
Farbe	Grau
Rohdichte	18 +/-2 kg/m ³ (DIN 53420 / ISO EN 845)
Zugfestigkeit	> 80 kPa (DIN EN ISO 1798)2
Bruchdehnung	> 30%" (DIN EN ISO 1798)
Stauchhärte bei 40% Verformung	6,0 +/- 2,0 kPa (DIN 53577)
Druckverformung	< 50%" (DIN 53572 / ISO EN 1856)
Weiterreißwiderstand	> 0,3 N/mm (DIN 53575 / ISO EN 8067)



RAMSAUER

1052/1053 Rundprofil offenzellig

2. Eigenschaften / Einsatzbereiche

Das Rundprofil eignet sich besonders zur Hinterfüllung von Fugen, Zwischenwänden, Bodenbelägen, vorgehängten Wänden, Fenstern, Abdickungen, Bauten, vorfabrizierten Elementen, usw. im Innenbereich. In Stangen zu je ein Laufmeter erhältlich. Abnahme kartonweise.

3. Dimensionen

Durchmesser	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm
Gelb	8500010	8500015	8500020	8500025	8500030	8500040
Karton	1500 lfm	1000 lfm	500 lfm	350 lfm	250 lfm	150 lfm
Durchmesser	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm
Grau	8600010	8600015	8600020	8600025	8600030	8600040
Karton	1500 lfm	1000 lfm	500 lfm	350 lfm	250 lfm	150 lfm

4. Mängelhaftung

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründe, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deshalb kann für die Qualität der erzielten Ergebnisse, welche durch die vorgenannten Umstände beeinflusst werden, keine Gewährleistung übernommen werden. Es kann kein Rechtsanspruch, egal in welcher Form, gegenüber Fa. Ramsauer GmbH & Co KG, welcher aus diesen Hinweisen oder aus einer mündlichen Beratung begründet wird, geltend gemacht werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Fa. Ramsauer GmbH & Co KG garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merkblättern bis zum Verfallsdatum. Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.eu downloaden können. Mit Erscheinen einer neuen Version / Überarbeitung des technischen Merkblattes, verlieren alle vorherigen Versionen des jeweiligen Produktes ihre Gültigkeit.

