

1320 Schutzwlies

Selbsthaftende Bodenauflage




RAMSAUER

Technisches Datenblatt

Version: 10-2025

Prüfungen:

- wasserdicht
- selbsthaftend



1. Technische Daten

Material	Vliesstoff aus Synthesefasern mit selbsthaftender Folie
Stärke	~ 1,0 bis 1,5 mm
Gewicht ±10%	130g/m ²
Breite	100 cm
Rollenlänge	50 m
Schmelzpunkt	90-140°C
Flammpunkt	-340°C
Besonderheit	wasserundurchlässig, wiederverwendbar
Farbe	weiß
Lagerfähigkeit (originalverpackt)	6 Monate

2. Eigenschaften / Einsatzbereiche

Das Ramsauer 1320 Schutzwlies verfügt über eine sehr gut selbsthaftende Folienunterseite, hohe Abriebfestigkeit und gute Trittsicherheit. Sie lässt sich schnell und faltenfrei verlegen. Das Vlies ist schadstofffrei, hat eine saugstarke Oberseite, ist lösemittelbeständig und lässt sich auch nach bis zu 3 Monaten im Freien ohne Rückstände wieder entfernen. Das Schutzwlies ist zur universellen Anwendung auf einer Vielzahl von Oberflächen, wie Parkett- und Laminatböden, Treppen, Textilböden, Keramik, Fliesenböden etc. geeignet. Auch zur Bodenabdeckung für Bau-, Maler- und Tapezierarbeiten.

3. Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss dauertrocken, sauber, staubfrei, zug-/druckfest und frei von Trennmitteln sein. Der besonderen Prüfung unterliegen hierbei gewachste, lackierte Holz- und Parkettböden sowie alte bzw. stark strapazierte Untergründe. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche auf Eignung vor Ort durchzuführen, da ggf. Gefahr von nicht rückstandsfreier Entfernung bzw. des Ablösen der Oberflächenbeschichtung bestehen kann.



RAMSAUER

1320 Schutzvlies

4. Abmessungen

1320 Schutzvlies	Breite 1m
Artikelnummer	9163401
Rolle	50 lfm
Karton	100 lfm
Paletteneinheit	1250 lfm

5. Anwendungshinweise / -einschränkungen

- Für frisch verlegte Böden, poröse Steinböden, Natursteinböden, Marmorböden und Tonplatten ist das 1320 Schutzvlies nicht geeignet. Hierfür empfehlen wir eine dampfdiffusionsoffene Variante.
- Eine etwaige Fußbodenheizung muss ausgeschaltet sein.
- Wir empfehlen einen Test an einer unauffälligen Stelle vor der Verlegung.
- Besonderes Augenmerk ist bei gewachsten, lackierten Holz- und Parkettböden sowie bei alten, stark strapazierten Untergründen geboten.
- Beim Entfernen des 1320 Schutzvlieses darauf achten, dass dies in einem spitzen Winkel zum Untergrund erfolgt.
- Bei Mehrfachverwendung auf mögliche Verunreinigungen der Klebefläche achten, da diese eventuell haftvermindernd wirken.
- Bei einigen Kunststoffböden und -untergründen kann die Oberfläche nach dem Abziehen der Folie matt erscheinen. Diese Mattierung kann durch zu langes Liegenlassen, bzw. sehr hohe mechanische Belastung des Vlieses entstehen. Die Mattierung kann mit normalen Reinigungsmitteln entfernt werden.
- Die Umgebungstemperatur beim Entfernen der Folie sollte zwischen +15°C und +45°C liegen. Bei Frost darf die Folie grundsätzlich nicht abgezogen werden.

6. Verarbeitung

Mit der Vliesseite nach oben die Bahnen faltenfrei, ca. 10 cm überlappend auslegen. Auf mögliche Stolperstellen achten und diese nach Möglichkeit beseitigen.

7. Sicherheitshinweise

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

8. Mängelhaftung

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründe, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deshalb kann für die Qualität der erzielten Ergebnisse, welche durch die vorgenannten Umstände beeinflusst werden, keine Gewährleistung übernommen werden. Es kann kein Rechtsanspruch, egal in welcher Form, gegenüber Fa. Ramsauer GmbH & Co KG, welcher aus diesen Hinweisen oder aus einer mündlichen Beratung begründet wird, geltend gemacht werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Fa. Ramsauer GmbH & Co KG garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merkblättern bis zum Verfallsdatum. Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.eu downloaden können. Mit Erscheinen einer neuen Version / Überarbeitung des technischen Merkblattes, verlieren alle vorherigen Versionen des jeweiligen Produktes ihre Gültigkeit.